建築構造用圧延鋼材 試験片

規格	種類の記号	化学成分 %								引張試験							衝撃試験	
		厚さ mm	C	Si	Mn	P	S	その他		降伏点または耐力 N/mm²	引張強さ N/mm²		伸び				試験温度 ℃	シャルピー吸収エネルギー J
								炭素当量	溶接割れ感受性組成				厚さ mm	試験片	%			
	HBL®325B			≦0.55	≦1.60	≦0.030	≦0.015			325～445	490～610	≦80				—	0	27≦
	HBL®325C			≦0.55	≦1.60	≦0.020	≦0.008											
	HBL®355B		≦0.20	≦0.55	≦1.60	≦0.030	≦0.015			355～475	520～640	≦80				—	0	27≦
	HBL®355C		≦0.20	≦0.55	≦1.60	≦0.020	≦0.008											